

## TECHNISCHE INFORMATIE

### REINIGINGSVOORSCHRIFT COATING

Verzinkt staal of aluminium voorzien van een poedercoating geeft een lange levensduur. Om het fraaie uiterlijk te behouden is periodiek verwijderen van vuil beslist noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig worden gecombineerd met het reinigen van de ruiten. De methode en de frequentie van deze reiniging zijn afhankelijk van de atmosfeer waarin de coatlaag (het werkstuk of gebouw) zich bevindt. Na elke reiniging met reinigingsmiddelen is het belangrijk het oppervlak met schoon water na te spoelen.

### FREQUENTIE VAN HET REINIGEN

Er is een duidelijke relatie tussen weinig beregende en sterk vervuilde materialen en corrosieplaatsen. De kans op corrosie is groter wanneer er niet goed en te weinig wordt gereinigd. De nabijheid van industrie en/of zeeklimaat zal de aantasting van het coatwerk verder bevorderen. Zo zijn er viersituaties te onderscheiden die een andere reinigingsfrequentie noodzakelijk maken.

### SITUATIES

- Normale omstandigheden
- Industriegebied of zeeklimaat, binnen 20 km vanaf de kust
- Niet beregende delen, dus delen die niet via natuurlijke weg worden schoongehouden
- Combinatie van bovenstaande

Situatie	Normale omstandigheden, beregend	Zee- of industrie klimaat	Niet beregend	Niet beregend en zee- of industrieklimaat
Frequentie	2x per jaar	4x per jaar	4x per jaar	4x per jaar

### REINIGINGSMETHODE

Doorgaans kan worden volstaan met een van tevoren opgesteld reinigingsplan:

- Verwijderen van grofvuil door middel van het afsprengen met leidingwater
- Benevelen met een neutraal of zwak alkalisch reinigingsmiddel en laten inwerken
- Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond losmaken met behulp van 'non-woven nylon' handpad wit
- Vervolgens grondig naspoelen met leidingwater

Producten die schuurkrassen of dieptekrassen veroorzaken zoals schuurpapier, staalwol en staalborstels, mogen niet worden gebruikt. De reinigingsmiddelen dienen chemisch neutraal te zijn met een pH tussen de 5 en 8. Dus: geen gebruik van alkalische middelen zoals ammonia of soda en ook geen zure producten zoals zoutzuur of fosforzuurhoudende reinigingsmiddelen. Sterk verontreinigde objecten kunnen worden schoongemaakt met een polijstende cleaner.

Deze schurende middelen mogen uiterst spaarzaam worden gebruikt als plaatselijk een zo sterke vervuiling is opgetreden dat de gewone reinigingsmethoden geen effect meer hebben. Een nabehandeling met een wasachtig product heeft als voordeel dat de glans wordt opgehaald en de laklaag meer vuilen waterafstotend wordt.